

Пруток DT-2.4831

Производитель: [Dratec](#)

Классификация

EN ISO 18274: SG – NiCr22Mo9Nb (S Ni 6625)
AWS A5.14: ER NiCrMo-3

Назначение и применение

Пруток для сварки никелевых сплавов, криогенных никелевых сталей и разнородных сплавов, работающих при температурах от -196°С до +550°С. Окалиностойкость на воздухе и в атмосфере кислородсодержащих газов до +1000°С.

Химический состав наплавленного металла, %

Ni	C	Cr	Mn	Fe	Mo	Nb
основа	0,02	22,0	0,2	1,0	9,0	3,5

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %	Ударная вязкость (Av), J
520	800	35	110

Варианты замены

Защитный газ (ISO 14175): I1
Полярность: =(-)