

Пруток DT-ECO 347

Производитель: [Dratec](#)

Классификация

ISO 14343-A: G/W 19 9 Nb Si
ISO 14343-B: SS347Si
AWS A-5.9: ER 347 Si

Назначение и применение

Пруток для сварки и наплавки коррозионностойких сталей, работающих при температурах от – 110°C до + 400°C.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	Nb	Fe
0,06	0,85	1,3	19,5	9,5	12x%C	основа

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %	Ударная вязкость (Av), J (20°C)
490	680	32	80

Защитный газ (ISO 14175): I1
Полярность: =(-)